



JB-98 耐酸涂料

产品叙述 本品是一种双组分、复合多功能树脂基重防腐涂料，专为极端酸性环境设计。其交联结构形成致密、坚韧的化学惰性漆膜，提供卓越的抗渗透性和耐化学腐蚀性能。

产品特性 涂层具有优异的耐酸、碱、盐类、耐化工大气腐蚀性能，卓越的附着力（对钢铁、混凝土等）。高硬度、优异的耐磨性和抗冲击性，低渗透性，有效阻隔腐蚀介质。良好的柔韧性，适应基材热胀冷缩。

推荐用途 用于浓硫酸（98%）储罐、管道、阀门内壁及外壁防腐，酸洗设备、电镀槽、化工反应釜内衬，化工厂、冶炼厂、化肥厂、污水处理厂的地面、墙面、钢结构，接触浓度 $\leq 32\%$ 盐酸或 $\leq 40\%$ 碱液的设备表面，存在酸雾、酸雨侵蚀的工业环境。

产品资料

颜色	各色
光泽	无光、平光、有光
密度	约 1.27Kg/L（混合后）
固化剂	耐酸漆固化剂
体积固体份	(98±2)%
标准膜厚	500um 干膜厚（约 510um 湿膜厚）
理论涂布率	1.43m ² /Kg（500um 干膜计）
完全固化	(23±2℃) 24h
闪点	27℃

施工参数

混合	用动力搅拌机将主漆搅拌均匀，然后边搅拌，边往里加入固化剂，直至充分混合均匀
混合比例	主漆：固化剂=18：6（重量比）
稀释剂	耐酸漆专用稀释剂
无气喷涂	喷嘴口径：0.017~0.023 英寸 喷枪压力：15~18MPa 稀释剂比例：0~15%（以油漆重量计算）
滚涂、刷涂	建议仅作为预涂和小范围涂覆时采用，但须达到要求的干膜厚度
辊涂	不推荐使用

干燥资料

底材温度	10℃	20℃	30℃
漆膜表干（60μm）	8h	4h	3h
漆膜实干（60μm）	36h	24h	24h
最短覆涂间隔	8h	4h	3h
最长覆涂间隔	—	—	—
混合后使用时间	4h	2-3h	2h

* 覆涂前表面必须干燥且无粉化和其它污染物。

* 上述数据仅供参考，实际干燥时间及涂装间隔取决于温度、干膜厚度、通风状况、湿度等。

江苏邦杰防腐保温科技有限公司
地址：江苏省常州市天宁区郑陆镇三河口

电话：400-990-6393 0519-88671908
网址：www.jsbj88.com www.jsbj88.net

PT.JIANBANG PAINT INDONESIA
Jl. Industri raya IV Blok AD No. 18, kec. cikupa, kab.
tangerang jawa barat indonesia 15136
+62 021 59712823
www.jianbangpaint.com

表面处理	所有待涂装表面应当清洁、干燥且无污物，表面应当按照 ISO8504 进行评估和处理。 裸钢：喷砂处理至 Sa2.5（ISO8501-1:2007）。视所处的非浸水部位环境而言，可接受动力工具打磨，但至少要达到 St2（ISO8501-1:2007）。 涂有车间底漆的钢材：清洁、干燥、完好并经认可的车间底漆。 涂有油漆的表面：只能涂在清洁、干燥和完好的可兼容底漆上。										
施工条件	底材温度应该高于露点温度 3℃，相对湿度低于 85%，温度和相对湿度的测量应该在靠近作业点附近的底材处进行。										
典型配套	钢铁基材 (重防腐) JB-98 耐酸底/面漆合一 2*150um（干膜厚度） 混凝土基材： JB-98 耐酸封闭底漆 1*60um（干膜厚度） JB-98 耐酸涂料 2*200um（干膜厚度） 根据具体情况可以制定其它配套，请咨询坚邦涂料公司 400-990-6393										
安全健康	使用该产品前，应获取、参阅并遵循该产品“涂料安全技术说明书”有关健康和安全方面的信息规定。如果您未完全了解这些告诫和规定，或不能严格遵守，请勿使用该产品。该涂料为易燃物，含有挥发性溶剂，必须远离火星和明火（严禁在作业场所吸烟，需采用防爆设备等）在该产品的施工和干燥过程中，必须采用合适的通风和防范措施。将溶剂蒸汽浓度控制在安全限定值之内，以防止发生中毒或缺氧的危险。采用保护措施，避免皮肤和眼睛与该产品接触（例如手套、防目镜、面罩、隔离霜等）。具体安全措施，因视施工方法和工作环境而定。*请谨慎处理废旧漆桶以免污染环境。										
包装规格		<table><tr><td></td><td>包装桶规格</td><td>包装重量</td></tr><tr><td>甲组份</td><td>20 公升</td><td>18 公斤</td></tr><tr><td>乙组份</td><td>6 公升</td><td>6 公斤</td></tr></table>		包装桶规格	包装重量	甲组份	20 公升	18 公斤	乙组份	6 公升	6 公斤
	包装桶规格	包装重量									
甲组份	20 公升	18 公斤									
乙组份	6 公升	6 公斤									
贮存期限	储存在阴凉、干燥、通风和远离热源的专用仓库，在常温条件下，保质期为 12 个月，此后应检验合格后使用。										
声明	本产品说明书中所提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识，并非详尽无遗。虽然我们竭力保证我们对产品的所有建议（无论在说明书中或以其他方式提供的）均正确无误，但我们无法控制底材的质量或状况影响该产品施工和使用的多种因素。因此，除非我们特地书面同意这种做法，否则我们对于所产生的任何产品性能问题不负责任。我们保留不预先通知而修改说明书的权利。										